

## Selección de material para tuberías

**Nota** Las tuberías y demás componentes que contengan presión deben cumplir la legislación vigente y ser aptos para el refrigerante. Use cobre sin soldadura desoxidado de ácido fosfórico para refrigerante.



- Los materiales extraños dentro de las tuberías (incluso aceites de fabricación) deben ser de  $\leq 30$  mg / 10 m o menos.
- Grado de temple: utilice tuberías con el grado de temple en función del diámetro del tubo tal como aparece en la tabla siguiente.

Tubo $\phi$	Grado de temple del material de las tuberías
$\leq 15,9$	○
$\geq 19,1$	1/2H

○ = Fijado por calor

1/2H = Medio duro